

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Brucknerweg 26 · D-42289 Wuppertal  
Fon +49 -0- 202 309995-0 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@system.de

## Spezifikationsdaten zu Lanolin, technisch

<b>Chem. Bezeichnung :</b>	Lanolin, technisch
<b>chem. Charakterisierung :</b>	Neutralwollfett
<b>Aussehen :</b>	bräunlicher Feststoff
<b>freie Fettsäure :</b>	max 4%
<b>Verseifungszahl :</b>	80-120 mg KOH /g
<b>Wasser :</b>	max 2,5%
<b>Verpackung :</b>	Fässer
<b>Sonstiges :</b>	Schmelzpunkt : 35-45 °C Asche : max 0,5 %
<b>Allgemeine Infos :</b>	wasserunlöslich Siedebereich ca. 275 °C Schmelzbereich ca. 40 °C Flammpunkt über 200 °C Lanolin, technisch ist ein Gemisch aus Wachsestern, Alkoholen, freien Fettsäuren und Kohlenwasserstoffen
<b>Anwendung :</b>	Lanolin, technisch verfügt über emulgierende und schmierende Eigenschaften und wird daher in Rezepturen für Schmierfette und Schmierstoffe eingesetzt.
<b>Gefahrenhinweise :</b>	Lanolin, technisch ist nicht als Gefahrstoff eingestuft.
<b>Warengruppen :</b>	ESTERGEMISCHE, Fettsäure-Ester

Version: 31.10.2019

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.