Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Brucknerweg 26 · D-42289 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 309995-0 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu Polysorbat 20
CAS Nr. : 9005-64-5

Chem. Bezeichnung :	Polysorbat 20
chem. Charakterisierung :	ethoxiliertes Sorbitanmonolaurat
Aussehen :	gelbliche Flüssigkeit
Säurezahl :	max 2 mg KOH/g
Jodzahl :	max 5 g I2 / 100 kg
Wasser :	max 3 %
Dichte :	1,1 bei 25°C
Verpackung :	Fässer
Einecs :	500-018-3

CAS Nr. :	9005-64-5
WGK :	1
Sonstiges :	Verseifungszahl : 40-50 mg KOH,
	Hydroxylzahl : 96-108 mg KOH
Synonym :	Poly oxy ETHOXYLATED SORBITAN MONOLAURATE
Allgemeine Infos :	wasserlöslich
	pH 6-8 (50 g/l, RT)
	Siedebereich > 100 °C
	Flammpunkt > 149 °C
	HLB 16,7
Warengruppen :	NETZMITTEL NICHTIONISCH, Sorbitanfettsäure-Ester ethoxiliert

Version: 22.02.2024

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.

SysKem Chemie GmbH · Brucknerweg 26 · D-42289 Wuppertal · Fon +49 -0- 202 309995-0 · Fax +49 -0 -202 870884-03
Postfach 20 06 04 · D-42206 Wuppertal · www.syskem.de · e-mail info@syskem.de · Geschäftsführer/in: Jana Feder, Michael Gärtner
Umsatzsteuer-Nr. 131/5932/1150 · Amtsgericht Wuppertal HRB 9020 · Sitz Wuppertal · UID Nr. DE 812146925
Stadtsparkasse Wuppertal · IBAN: DE37 3305 0000 0000 4951 84 · BIC:WUPSDE33
Volksbank im Bergischen Land eG · IBAN DE37 3406 0094 0102 1177 51 · BIC VBRSDE33